

Technisches Datenblatt Orchestra

Stand: Januar 2008



EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	100% spinndüsegefärbtes Acryl Sunacryl			
Ausrüstung	«Cleangard», schmutz und wasserabweisende Spezialausrüstung für Markisen			
Bindungsart	Leinwandbindung			ISO 7211-1
Gewicht	295		g/m ²	ISO 3801
Breite	120		cm	EN 1773
Materialdicke	0.64		mm	ISO 2493
Steifigkeit	1250	880	mN	ISO 2493

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND MESSWERTE

Ölabweisende Eigenschaften	5		class /8	ISO 14419
Reissfestigkeit	140	90	daN	ISO 13934-1
Abnahme der Zugfestigkeit	≤ 20	≤ 20	%	ISO 13561
Gesamt-Längenänderung *	≤ 12	≤ 41	mm	ISO 13561
Rest-Längung ohne Last	≤ 1	≤ 16	mm	ISO 13561
Rest-Breite ohne Last	0	0	mm	ISO 13561
Maßbeständigkeit	-3; +1	-1; +1	%	ISO 13561
Weiterreissfestigkeit	4	2.3	daN	ISO 13937-1
Reissdehnung	35	30	%	ISO 13934-1
Wassersäule (Schmerber)	> 350		mm	ISO 811
Abnahme der Wassersäule	≤ 15		%	ISO 13561
Spray Test	5		class /5	ISO 4920
Xenotest 1000h	4		class /5	ISO 105 B04



FABRIQUÉ EN FRANCE // MADE IN FRANCE

FARBBESTÄNDIGKEIT

UV-Beständigkeit	7-8		class /8	ISO 105 B02
Wetterbeständigkeit	7-8		class /8	ISO 105 B04
Reibechtheit (trocken)	5		class /5	ISO 105X12
Reibechtheit (feucht)	5		class /5	ISO 105X12

ANWENDUNG

Rollenlänge	60			
Empfohlene Anwendungen	Markisen aller Art und Größe			
Garantie	5		Jahre	

Dickson - Constant
 10, rue des Châteaux - BP 109
 Z.I la Pilaterie
 59443 Wasquehal cedex - France
 Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59
 Fax : +33.(0)3.20.45.59.00
 www.dickson-constant.com

* Gesamt-Längenänderung unter Belastung

Bei allen oben genannten Werten handelt es sich um Produktionsdurchschnittswerte (Messstoleranz +/-5%) zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes. Sie gelten ohne Rechtsverbindlichkeit und besitzen rein informativen Charakter.