

TECHNISCHES DATENBLATT



ALTO FR

Sonnenschutz

EIGENSCHAFTEN	MESSWERTE		EINHEITEN	NORMEN
	KETTE	SCHUSS		

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Materialzusammensetzung	100 % spinndüsengefärbte und flammhemmende Polyester-Faser			
Ausrüstung	«Cleangard», schmutz und wasserabweisende Spezialausrüstung für Markisen. Einseitige PU-Beschichtung, wasserdicht und UV-beständig.			
Bindungsart	Leinwandbindung			ISO 7211-1
Gewicht	350		g/m ²	ISO 2286-1
Breite	120		cm	EN 1773
Materialdicke	0.6		mm	ISO 2286-3
Steifigkeit	1100	800	mN	ISO 2493

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND MESSWERTE

Brandklasse	M1			NF P 92 503
Brandklasse	B1			DIN 4102
Brandklasse	Classe 1		class	U.F.A.C
Brandklasse	M1			UNE-EN-1377 3:2003
Ölabweisende Eigenschaften	4		class /8	ISO 14419
Reissfestigkeit	220	110	daN	ISO 13934-1
Weiterreissfestigkeit	5	2.5	daN	ISO 13937-1
Reissdehnung	52	40	%	ISO 13934-1
Wassersäule (Schmerber)	750		mm	ISO 811
Spray Test	4		class /5	ISO 4920

FARBBESTÄNDIGKEIT

UV-Beständigkeit	7		class /8	ISO 105 B02
Wetterbeständigkeit	7		class /8	ISO 105 B04

ANWENDUNG

Rollenlänge	60	lm	
Empfohlene Anwendungen	Markisen aller Art mit verbesserter Wassersäule		
Garantie	5	Jahre	

* Gesamt-Längenänderung unter Belastung

Bei allen oben genannten Werten handelt es sich um Produktionsdurchschnittswerte (Messtoleranz +/-5%) zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes. Sie gelten ohne Rechtsverbindlichkeit und besitzen rein informativen Charakter.

Bemerkungen zur Verarbeitung : die beschichtete Seite ist als Warenunterseite zu verwenden.
Bitte ein Tuch für Sonnenschutz nicht falten

FINISHING
CLEANGARD®
OUTDOOR TREATMENT
by DICKSON



GARANTIE
5
JAHRE

GARANTIE
SPINN-
DÜSEN-
GEFÄRBT
FARBE

FLAMM-
 HEMMEND

MADE IN
 FRANCE

Dickson - Constant

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com